

PRIMARIO EPÓXICO

INFORMACIÓN TÉCNICA

Descripción: Recubrimiento plástico a base de polímeros epóxico, que endurece por la acción de reactivo químico a base de una resina poliámidica, envasados por separado, y que proporciona excelente protección contra la corrosión. Recubrimiento para mantenimiento pesado, puede recubrirse con recubrimiento epóxico o de poliuretano.

Familia química:

Nivel de riesgo:
Salud: 1
Inflamabilidad: 0
Reactividad: 0
Riesgos Especiales
4 - Extremo 3 - Alto
2 - Moderado 1 - Ligero
0 - Sin riesgo

Datos técnicos:

Tipo: A base de polímero epóxico
Acabado: Semimate
Color: Gris, rojo oxido
Tiempo de secado: 42 min al tacto, 24 hrs curado
Rendimiento: 10 m²/l
Duración: 5 años
Presentación: 1lt - 4lts - 19lts

Propiedades Físicas:

- Densidad:
1.200 ± 0.05 g/cm³
- Solidos en peso:
55,00% ± 1%
- Solidos en volumen:
33,00% ± 1%
- Solubilidad en agua:
Soluble
- Viscosidad:
300 – 600 cps
- PH:
N/A

Especificaciones de uso:

Para máxima durabilidad y desempeño se recomienda limpieza con abrasivos. En general toda superficie a pintar deberá estar libre de contaminantes como son:

- Suciedad
- Pintura suelta
- Descaradas

Se puede aplicar con:

- * Brocha
- * Rodillo.
- * Equipo airless.

Precauciones de Seguridad: A causa de los disolventes que contiene, la PINTURA EPOXI-ALQUITRAN es inflamable. Mantener alejado del calor y de fuentes de ignición. Aplicar con buena renovación de aire, guardando las normas higiénicas de manejo de pinturas las salpicaduras deben limpiarse inmediatamente. El componente Catalizador contiene productos de carácter básico (cáustico). No comer, ni beber, ni fumar durante la aplicación. No es apto para uso doméstico, ni infantil.

Precauciones: No se deje al alcance de los niños. No se ingiera; en caso de ingerirlo no se provoque el vomito y solicite atención medica de inmediato. Cierre bien el envase después de cada uso.